

# JF-2500 対応ワイピングロール生地一覧

品名	素材	目付 (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm)	タテ 強度 (N)	タテ 伸び率 (%)	吸収性	毛羽立ち 少なさ	価格	備考
JF-100	セルロース	100	0.38	155.0	21.5	◎	◎	高	最高スペック品 低発塵 半導体分野にも使用
JF-507	セルロース	50	0.22	84.9	23.0	◎	◎	高	
GNF-500	マイクロファイバー (PET/Ny)	155	0.36	428.0	118.0	◎	◎	高	極細繊維を使用 油膜などの拭き取り
D-60	長繊維PET	60	0.43	189.4	24.5	○	◎	中	高異型度繊維三次元構造 優れた拭き取り性
W-2500	Ac/PET	25	0.22	32.9	5.5	○	○	中	アクリル繊維による レンズ拭き取り用
GA-6000	PET/パルプ	60	0.38	88.3	21.5	◎	○	中	吸収性に優れる
UM-4001	PET/パルプ	40	0.15	55.8	11.0	○	○	低	低コスト 強度に優れる
NA-50	PP/パルプ	50	0.31	46.8	29.5	◎	△	低	低コスト
SD-40	PP	40	0.27	119.4	34.5	○	○	低	低コスト
TC-4000	PET/パルプ	40	0.23	109.5	29.5	○	○	低	低コスト

PET=ポリエステル Ny=ナイロン Ac=アクリル PP=ポリプロピレン  
※タテ強度・伸び率の数値は平均値であり、保証値ではございません。

## 製品規格

巻き管素材	紙管、塩ビ管、PE管
巻き管内径	φ8mm,φ19.5mm,φ25.4mm,φ30.5mm,φ38mm,φ76mm
幅	8mm～250mm
外径	φ30mm～φ400mm



## 対応素材メーカー

旭化成、ユニチカ、東レ、三井化学、帝人、王子キノクロス、金星製紙、トーヨ、日本バイリーン  
ダイニック、フタムラ化学、前田工織、倉敷繊維加工、三和製紙、その他国内外メーカー多数

※ 詳細につきましては、弊社営業部宛てにお問い合わせ下さい。

**K 東和化成株式会社** お問い合わせ : [info-w@towakasei.com](mailto:info-w@towakasei.com)

### 営業本部・亘理工場

〒989-2311  
宮城県亘理郡亘理町荒浜字篠子橋102-1  
TEL 0223-32-8223 FAX 0223-32-8224

### 名古屋営業所

〒458-0038  
愛知県名古屋市緑区作の山町105  
TEL 052-846-3158 FAX 052-846-3157

### 愛知営業所

〒453-0853  
愛知県名古屋市中村区牛田通二丁目10-4-305  
TEL 052-526-0424 FAX 052-526-0430

### 神戸営業所

〒657-0061  
兵庫県神戸市灘区赤松町一丁目1-42  
TEL 078-855-4056 FAX 078-855-4398